

U-Poly

POLY- 2850N / ISO-1008

التعامل: نظام بولي إيثير مقاوم للاصفرار والبرودة لنعال الأحذية بتقنية القوالب المفرغة

	Material B	Material A	
	ISO-1008	POLY-2850N	
الوحدة	القيمة	القيمة	المحددات
-	أصفر شفاف	أبيض حليبي	المظهر في درجة حرارة الغرفة
°C	0	-10	نقطة الانصهار
ساعة	0-1	0-1	زمن انصهار المادة الصلبة
mPa·s	400	1500	°C اللزوجة عند 35
g/cm ³	1.05	1.1	الكثافة عند درجة التشغيل
V/m	70-75	100	نسبة الخلط
°C	40	45	درجة التشغيل
°C		45-55	حرارة القوالب
ثانية		180-240	زمن فك القالب
ثانية		7-9	أداء التفاعل (زمن الكريمة/الخيوط)
g/cm ³		0.17-0.22	الكثافة الحرة

الخواص الميكانيكية للرغوة

الوحدة	القيمة	المحددات
g/cm ³	0.28-0.35	الكثافة (UNI 10902)
Shore C	40-55	الصلابة (UNI EN ISO 868)
%	300	(UNI EN 12803) الاستطالة عند الكسر
MPa	6	(UNI 12803) مقاومة الشد عند الكسر
N/mm	30	(UNI EN 12771) مقاومة التمزق
mg	150	(UNI EN 12770) مقاومة التآكل
زمن المرونة	300000	تحمل الانحناءات المتكررة دون تشققات (UNI EN 12770) درجة حرارة +23°C عند ISO 17707)

Derkim Polyurethane باستخدام طرق اختبار mm. يستند هذا البيان على نتائج الاختبارات التي أجريت على عينات مأخوذة من ألواح سمك 10

*في مختبراتنا

*يُوصى بتخزين منتجاتنا في درجة حرارة الغرفة في أماكن غير معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الأمطار