

Prime Flex

P- 3300 / I-3360

معالجة: نظام مقعد الدراجة النارية من البولي يوريثين

Material B		Material A	
I-3360		P-3300	
الوحدة	القيمة	القيمة	المحددات
-	أصفر شفاف	أبيض حليبي	المظهر في درجة حرارة الغرفة
°C	20	-10	نقطة الانصهار
ساعة	0-1	0-1	زمن انصهار المادة الصلبة
mPa·s	300	1500	°C اللزوجة عند 35
g/cm ³	1.2	1.05	الكثافة عند درجة التشغيل
V/m	85-90	100	نسبة الخلط
°C	40	45	درجة التشغيل
°C	45-55		حرارة القوالب
ثانية	250-300		زمن فك القالب
ثانية	10-12		أداء التفاعل (زمن الكريمة/الخيوط)
g/cm ³	0.03-0.04		الكثافة الحرة

الخواص الميكانيكية للرغوة

الوحدة	القيمة	المحددات
g/cm ³	0.04-0.05	الكثافة (UNI 10902)
Shore C	60-80	الصلابة (UNI EN ISO 868)
%	85	(UNI EN 12803) الاستطالة عند الكسر
MPa	100	(UNI 12803) مقاومة الشد عند الكسر
N/mm	3	(UNI EN 12771) مقاومة التمزق

Derkim Polyurethane باستخدام طرق اختبار mm. يستند هذا البيان على نتائج الاختبارات التي أجريت على عينات مأخوذة من ألواح سمك 10

*في مختبراتنا

*يُوصى بتخزين منتجاتنا في درجة حرارة الغرفة في أماكن غير معرضة لأشعة الشمس المباشرة أو الأمطار